

施工要領書

塗料名： **NU-COAT AP IN-5** (ニューコート エーピー インファイブ) 内装用

適正下地： クロス、天井、カーテン、塗装面、淡色、濃色素地ともに可能。

標準塗布量 (cc / m ²)	吹き回数	乾燥時間	希釈	塗装方法	設計材工単価 (税別)
9 ~ 11 (約 100 ml / l)	縦横各 1 ~ 2 回	約 3 時間以上	無	吹付け ガン先口径 0.8 ~ 1.0 (エアレス不可)	¥ 1,800 / m ²

※ 標準塗布量は、平滑面への塗布を想定しており、素地の形状、状態、気象条件により変動いたします。

※ 施工後、若干艶が落ちますのでサンプリングをお勧めいたします。

※ 横吹き、縦吹きを各 1 回または 2 回が基本施工

※ 凹凸下地の場合は、塗布量が 2 割程度割増となります。

■ 施工上の注意

- ・ タイル、ホーロー、ガラス、ピアノなど光沢のあるものは塗布不可ですので、養生してください。
- ・ 吹き回数、塗布量はあくまでも目安で、凹凸がある面やノズルからの塗布量により判断が必要となります。
- ・ 仕上がりは光沢が若干落ちますので、本施工する前に、試し塗りをして施主様にご相談してから施工してください。
- ・ 規定以上の量を塗布した場合、白ボケしてしまう場合がありますのでご注意ください。
- ・ 壁面からガン先を 30cm ほど離して施工してください。
- ・ 塗布する面を事前によく洗浄し、完全乾燥していることを確認してください。

■ 防汚効果の注意

- ・ 喫煙室やトイレなどで、過度の臭いが発生するような場合や、暗所などの光が無いところでは、十分に効果が発揮できない場合があります。

■ 取扱い、保管方法

- ・ 20℃以下の保管庫に貯蔵し、6 カ月以内に使い切ってください。 開封されたものは、その現場にて処理してください。
- ・ 保管は子供の手の届かない所へ保管してください。消防法に定められた一定の量、場所で貯蔵してください。
- ・ 廃棄は専門回収業者に委託してください。取扱い後は手洗い、うがいをしてください。本用途以外には使用しないでください。

■ 応急処置

液剤が目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。液剤が皮膚に付着した場合は多量の水で洗い、外観に変化が見られたり、痛みがある場合は医師の相談を受けて下さい。蒸気などを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。液剤を誤って飲み込んだ場合や、異常を感じた場合には、医師の診察を受けてください。

上記の内容は安全衛生上の注意について要点のみを記載しており、詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。 ※必要な際にはご連絡下さい。